705 LANKOFILL DALLE

COULIS SOUS DALLES

INJECTION SOUS DALLES BETON

V O I R I E

LES "PLUS" PRODUIT

- **Injection sous dalles béton**
- **Prise et durcissement rapides**
- **Régénération de bétons caverneux**
- **Grande fluidité**
- **Mise en œuvre aisée**

PROPRIETES

Poudre prête à mouiller, constituée de ciment spécial, d'adjuvants et de charges fines.

DOMAINES D'APPLICATION

- Injection sous dalles de routes et autoroutes
- Calage d'éléments béton
- Régénération de bétons caverneux

CARACTERISTIQUES

- Poudre grise à base de liant hydraulique, sans chlorure ni particule métallique
- Granulométrie : 0 - 0,13 mm
- Passant à 80 µ : 70 %
- Ecoulement au cône de Marsh (Ø 12,5 mm) : T0 = 10 à 15 secondes
- D.P.U. : 10 min à 20°C

Temps de prise à + 20°C*

Début de prise	60 minutes
Fin de prise	80 minutes

* Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Résistances mécaniques (MPa)*

Echéances	2 h	28 jours
Flexion	2	4,5
Compression	7	18

* Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16 cm conservées à + 20°C et 90 % d'humidité relative.

MODE D'EMPLOI

- 705 LANKOFILL DALLE s'obtient en gâchant le produit avec 9 litres d'eau potable, par sac de 25 kg.
- Verser la poudre dans l'eau sous agitation mécanique (agitateur àgrande vitesse 500 à 600 tours/minutes minimum).
- Poursuivre le malaxage pendant 3 à 4 minutes.
- Ce produit peut-être mis en œuvre :
  - soit par injection, avec une pompe d'injection,
  - soit gravitairement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

1 sac de 25 kg donne un volume en place de 14 litres.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2009

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com